

# HOLZ-OBERFLÄCHEN RICHTIG PRÜFEN OHNE BLABLA\*

\*Fenster und Türen selber kontrollieren  
– so einfach geht's!

- Sichtprüfung mit Abstand von 3 m
- Prüfung der Außenbauteile bei normalem Tageslicht (bedeckter Himmel)
- Prüfung Innenbauteile bei normalem Licht (wie auch bei üblicher Nutzung)



Folgende Abweichungen sind bei Holz-sichtoberflächen zulässig:

Jegliche Abweichungen welche von 3 m Abstand nicht sichtbar sind, stellen keinen Mangel dar.

Fehlerart	Zulässige Abweichung
Hobelschläge	nur bei Zubehör, wie Sprossen und Abdeckleisten
Leimreste	3 Stk. (je 3 mm) erlaubt
Druckstellen	3 Stk. max. 2 mm groß (je Meter Profil und Seite)
Rauigkeit	leichte Rauigkeit zulässig, Gesamtfläche nicht größer wie 7 cm <sup>2</sup>
Jahrringverlauf	Holztypisches Merkmal und zulässig
Einschlüsse Fremdkörper (hier Beurteilungsabstand 0,4 m)	bis Größe 0,25 cm <sup>2</sup> zulässig
Farbunterschiede	zulässig da durch das Grundmaterial bedingt vorhanden
Harzaustritt	geringfügig in Tropfenform zulässig
Ausbesserung mit Minispots	2 Stk. je Meter und Profil zulässig mit Abstand von 20 cm zueinander

## Bitte beachten:

Die angeführten zulässigen Fehlerabweichungen beziehen sich auf Standardoberflächen (gehobelt, geschliffen, lackiert, lasiert bzw. geölt).

Bei alternativen Oberflächen (zB gebürstet, Antik, Astoberflächen etc.) kann die Tabelle nur bedingt angewendet werden, da die zulässigen Fehler hier bewusst überschritten werden, um die entsprechende gewünschte Optik zu erreichen.